

Colori Creativi

Casia

Dekorativní interiérová barva na stěny se sametovým efektem na dotek

Casia, dekorativní interiérová barva na stěny se sametovým efektem na dotek

POPIS:

Dekorativní povrchová úprava, která dodává stěně příjemný povrch na dotek s matným a sametovým efektem. Okamžitě proměňuje tvrdé povrchy v působivé nové textury připomínající semiš nebo měkkou kůži. Umožňuje vytvářet barevné efekty podobné veluru, semiši a nubuku, které se ideálně hodí k modernímu designu luxusních interiérových stěn. Díky speciálně navrženému optimálnímu složení jsou výrobky určeny přímo pro nanášení hladítkem nebo štětcem, aby bylo možné dosáhnout luxusní interiérové dekorace v souladu s nejmodernějšími a průkopnickými trendy matné „betonovosti“ v architektuře. Barva se vyrábí v Lotyšsku v severní Evropě a splňuje nejvyšší normy Evropské unie.

POUŽITÍ:

Materiál je určen k dokončování stěn a stropů v interiéru, k renovaci starých a dokončování nových budov, stejně jako k povrchovým úpravám hotelů, nákupních a kancelářských center či jiných veřejných prostor. Dále je vhodný k úpravě nábytkových prvků, štukových dekorací apod. Lze jej také použít jako ochranný vrchní nátěr na minerální dekorativní omítky, například Travertino a ArchiConcrete.

VLASTNOSTI:

- Povrchy s vrchní vrstvou Casia vytvářejí hluboké, působivé a emocionální efekty, které dokonale odpovídají nejmodernějším trendům interiérové architektury.
- Povrchová úprava se snadno nanáší. Casia umožňuje vytvořit vzhled tkanin, jako jsou len, kašmír, velur, nubuk, manšestr nebo denim.
- Casia má dobrou odolnost proti vodě a je omyvatelná.

Colori Creativi

Casia

Dekorativní interiérová barva na stěny se sametovým efektem na dotek

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PARAMETR	HODNOTA
Složení	Pryskyřice ve vodném roztoku, anorganické a speciální metalické pigmenty
Barva	Studená stříbrná
Tónování	Lze tónovat podle systému Majestic40 a dalších systémů
Vydatnost	6–8 m ² /l ve 2 nátěrech, v závislosti na druhu podkladu a jeho savosti. Skutečnou vydatnost doporučujeme ověřit předběžnou zkouškou na konkrétním podkladu.
Nářadí	Zkontrolujte etiketu na balení. Benátské a nerezové hladítko, plastové hladítko (kulaté hladítko), váleček s délkou vlasu 6–8 mm.
Ředění	Připraveno k použití (případné ředění vodou podle potřeb aplikace)
Reakce na oheň	Negativní, pokud je výrobek použit na nehořlavém povrchu
Hustota	1,13 kg/l
VOC	Dekorativní nátěry s efektem podle směrnice 2004/42/ES pro VOC: 200 g/l (2010). Výrobek obsahuje max. 200 g/l.
Skladování	Teplota +5 °C až +30 °C, na místě chráněném před mrazem a v těsně uzavřeném obalu. Chraňte před slunečním zářením.

Colori Creativi

Casia

Dekorativní interiérová barva na stěny se sametovým efektem na dotek

NÁVOD K APLIKACI:

Příprava povrchu:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, rovný, nosný a zbavený látek snižujících přilnavost (např. mastnoty, olejů, pryskyřic, prachu apod.). Nesmí obsahovat odštěpky, otvory ani praskliny. Naneste tónovaný podkladový nátěr FONDO. Další informace naleznete na webových stránkách.

Aplikace:

Na podklad připravený dvěma vrstvami FONDO naneste dvě vrstvy barvy širokým štětcem typu „spalter“ nebo nerezovým hladítkem (viz etiketa), křížovými tahy, případně postupujte podle níže uvedených efektů:

Efekt semišové tkaniny – Casia štětcem (nástroj: štětec):	První vrstvu Casia nanášejte štětcem krátkými křížovými tahy v různých směrech a pokryjte celý povrch. Ihned po nanesení Casia na úsek přibližně 1 m ² se vraťte k natřenému povrchu a upravte jej čistým štětcem (bez barvy). Vyhlaďte Casia tahy v různých směrech, aby se projevil semišový efekt. Po zaschnutí první vrstvy, přibližně za 6–8 hodin, naneste stejnou technikou druhou vrstvu Casia. Pro dosažení efektu semišové tkaniny lze Casia podle potřeby zředit 10 % vody.
Efekt nubuku nebo semiše – Casia hladítkem (nástroj: špachtle):	Casia se nanáší speciální nerezovou špachtlí se zaoblenými rohy a špičatou základnou pracovní plochy. Jinými nástroji je obtížné dosáhnout požadovaného efektu. Materiál se ručně nanáší v 1–2 fázích (podle zvoleného efektu). Naneste 1 vrstvu na celý povrch bez vynechaných míst. Technika nanášení je klasická (benátská). Doba schnutí první vrstvy: 6–8 hodin. Naneste druhou vrstvu ve stejné tloušťce jako předchozí. Nanášejte ji klasickou (benátskou) technikou, pokryjte povrch a ihned vytvářejte texturu tkaniny. Doba schnutí druhé vrstvy: 6–8 hodin.
Efekt semišové tkaniny (houba):	Casia se nanáší ve 2 fázích. Naneste 1 vrstvu houbou (krouživými pohyby), pokryjte celý povrch a materiál rovnoměrně rozprostřete. Doba schnutí první vrstvy: 6–8 hodin. Naneste druhou vrstvu, rovněž houbou. Materiál nanášejte krouživými pohyby a rovnoměrně jej rozprostírejte po povrchu. Při roztírání materiálu se snažte na nástroj příliš netlačit. Tím vytvoříte hutnější pokrytí materiálem. Doba schnutí druhé vrstvy: 6–8 hodin.
Efekt Iněné tkaniny (váleček):	Materiál nanášejte válečkem s krátkým vlasem jedním směrem. Po každých 1–2 m ² ihned po nanesení válečkem vytvořte čistým širokým štětcem texturu svisle vedených pruhů. Po zaschnutí první vrstvy, přibližně za 6–8 hodin, naneste stejnou technikou druhou vrstvu. Ve druhé vrstvě vytvořte pruhy kolmo k první vrstvě, tedy vodorovně. Pro dosažení tohoto efektu lze Casia podle potřeby zředit 10 % vody.
Aplikace stříkáním (rovnoměrný povrch s mikrotexturou):	Materiál zředte vodou podle technických parametrů stříkácí pistole. Před použitím doporučujeme vytvořit barevný vzorek. Nastříkejte jednu vrstvu Casia tak, aby byl celý povrch souvisle pokrytý, bez vynechaných míst a šmouh. Doba schnutí před nanesením další vrstvy: 6–8 hodin. V případě potřeby nastříkejte 2. vrstvu Casia. Opět souvisle pokryjte celý povrch bez vynechaných míst a šmouh. Doba schnutí druhé vrstvy: 6–8 hodin.

Colori Creativi

Casia

Dekorativní interiérová barva na stěny se sametovým efektem na dotek

NÁVOD K APLIKACI:

Aplikace stříkáním (rovnoměrný povrch s mikrotexturou):	Materiál zředte vodou podle technických parametrů stříkacího zařízení. Před aplikací důrazně doporučujeme vytvořit barevný vzorek. Nastříkejte první vrstvu tak, aby byl celý povrch souvisle pokrytý, bez vynechaných míst a šmouh. Doba schnutí první vrstvy: 6-8 hodin. Nastříkejte 2. vrstvu a opět souvisle pokryjte celý povrch bez vynechaných míst a šmouh. Ihned po nanesení materiálu (dokud je mokrá) vytvořte širokým štětcem a křížovou technikou texturu tkaniny. Druhou vrstvu doporučujeme aplikovat ve spolupráci s druhým pracovníkem. Doba schnutí druhé vrstvy: 6-8 hodin.
---	--

Ředění:

maximálně 30 % vody

Vydatnost:

6-8 m²/l ve 2 nátěrech

Nářadí:

Široký štětec typu spalter, tuhý štětec s krátkým vlasem nebo špachtle

Schnutí:

Přetíratelné po 5-8 hodinách. Úplné vyschnutí: 5 dní

Čištění náradí:

Vodou a mýdlem.

Skladování:

Teplota +5 °C až +30 °C, v těsně uzavřeném obalu. Chraňte před slunečním zářením.

VOC:

Dekorativní nátěry s efektem podle směrnice 2004/42/ES pro VOC: 300 g/l (2007), 200 g/l (2010). Výrobek obsahuje max. 200 g/l.

Ochrana životního prostředí a recyklace:

Prázdné a suché obaly recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kbelík: PP5. Etiketa: PAP22.

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu.

Zbytky nevylévejte do odpadu. Odevzdejte je ve sběrném dvoře. Uchovávejte mimo dosah dětí. EUH210. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH208. Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [č. ES 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.